

PRESTANDEDEKLARATION

Nr. 0101BL_10.2021

1. Produkttypens unika identifikationskod: **bauroc LÄTTBETONGBALK av autoklaverad lättbetong EN 12602 – BL/AAC 3,8/550/Lx100(W)x200(H)**
2. Avsedd användning: **För användning som icke-bärande element ovanför öppningar i bauroc icke-bärande blockväggar**
3. Tillverkare: **Bauroc AS**
Andja, 44209 Lääne-Virumaa, Estland
Tel: +372 329 5050 e-mail: bauroc@bauroc.ee
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: **System 2+**
5. Harmoniserad standard: **EN 12602:2016**
Anmält organ: **nr 1403; Teede Tehnokeskus AS (1403 – CPR – 0160)**
6. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper			Prestanda				Harmoniserad standard
Tryckhållfasthet klass (lättbetong)			3,8				EN 12602:2016
Densitet klass (lättbetong)			550				
Karakteristiska sträckgränsen av armeringsstål		MPa	500				EN 10080
Produktens mekaniska hållfasthet			Enligt beräkningar, Bilaga A, Metod 2				EN 12602:2016
Dimensioner	Längd (L)	mm	1193	1591	1989	2387	EN 991
	Bredd (W)	mm	99	99	99	99	EN 991
	Höjd (H)	mm	198	198	198	198	EN 991
Dimensionerande bärförmåga i brottgränstillstånd exklusive egentyngd		kN/m	NPD				EN 12602:2016
Nedböjning i bruksgränstillstånd		mm	NPD				EN 12602:2016
Toleranser			Kategori T1				EN 12602:2016
	Längd	mm	±5				
	Bredd	mm	±2				
	Höjd	mm	±3				
Krympning (lättbetong)		mm/m	≤ 0,30				EN 680
Korrosionsskydd av armering			Beläggning anbringad				EN 990
Brandklass			A1				
Brandteknisk klass			R 60				EN 12602:2016
Värmekonduktivite $\lambda_{1,0dry}$ (p=50%):		W/(mK)	0,13				EN 12602:2016 (Tabell 4)
Frostbeständighet			50 cyklar				EN 15304

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Tallinn, 01.10.2021



Toomas Nilson
Technical Director